

Kwaliteitsomschrijving

Eiken balken

QPA

Noesten:

- Ingegroeide gezonde noesten zijn toegelaten, zolang de diameter van elk afzonderlijk niet meer is dan $\frac{1}{3}$ van de breedte van de zijde of rand.
- Twee gezonde losse noesten met een diameter van < 15 mm per meter zijn toegelaten.

Spinhout:

- Beperkt en gezond spinhout is toegelaten aan maximaal twee randen, als het minder is dan 15% van de breedte van de zijden of randen.

QP1

Noesten:

- Ingegroeide gezonde noesten zijn toegelaten, zolang de diameter van elk afzonderlijk niet meer is dan $\frac{1}{2}$ van de breedte van de zijde of rand.
- Twee gezonde losse noesten zijn toegelaten per strekkende meter, zolang de afzonderlijke diameter niet groter is dan $\frac{1}{4}$ van de breedte van de zijde of de rand.

Spinhout:

- Gezond spinhout is toegelaten aan de randen, zolang hun diameter niet meer is dan $\frac{1}{2}$ van de breedte van de zijde of de rand.

QP2

Noesten:

- Ongezonde of rotte noesten zijn toegelaten.

Spinhout:

- Gezond spinhout is onbeperkt toegelaten.
- Ongezond spinhout is toegelaten aan de randen in dezelfde mate als de wankant.