

Qualification des plots de chêne

QBA

Bois utilisé pour **les escaliers**. Il permet d'obtenir principalement (70 % minimum) des pièces longues de 1er choix.

- Nœud de 20 mm de diamètre admis par longueur de 2 m
- 4 cm d'aubier admis de chaque côté
- Punition de fentes et de cœur, mais admis si on peut conserver 8 cm minimum

QB1

Bois utilisé pour **les meubles**. Il permet d'obtenir des pièces longues (50 % minimum) et mi-longues de 1er choix.

- Nœud de 40 mm de diamètre admis par longueur de 2 m
- Nœud > 40 mm admis à moins qu'il soit pénalisé
- 4 cm d'aubier admis

QB2

Bois utilisé pour **la menuiserie**. Il permet d'obtenir des pièces longues et mi-longues de 1bis/2.

- QB1 avec petit nœud admis
- Petits nœuds entre les grands nœuds admis
- Aubier admis
- Aubier altéré (piqué) admis à moins qu'il soit pénalisé

QB3

Bois **rustique**. Il permet d'obtenir principalement des pièces longues de qualité rustique.

- Grands nœuds
- Nœud de 80 mm de diamètre admis par longueur de 2 m
- 4 cm d'aubier sain admis sur les deux côtés du plateau
- Pénalisé si trop d'aubier