

VOUS SOUHAITEZ UN BARDAGE EN BOIS POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE OU UN BÂTIMENT INDUSTRIEL

AUCUNE EXIGENCE SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE CLASSE DE RÉACTION AU FEU

OUI

NON

LE BÂTIMENT RELÈVE DE LA CATÉGORIE

BÂTIMENTS BAS
h < 10 m

PERSONNES NON AUTONOMES

PERSONNES AUTONOMES

CLASSE DE RÉACTION AU FEU REQUISE C-S3,D1

CLASSE DE RÉACTION AU FEU REQUISE D-S3,D1

TRAITEMENT IGNIFUGE CFR CLASSE B

ESSENCE DE BOIS BAMBOU

ESSENCE DE BOIS MASSIF NON TRAITÉES

ESSENCE DE BOIS THERMO-TRAITÉES

SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS REPRISSES DANS LE TABLEAU DU CFWT :

BARDAGE FERMÉ

DENSITÉ MINIMALE : 390 KG/M²

ÉPAISSEUR MINIMALE : 18 MM

SUBSTRAT CLASSE A2-S1,D0

SOUS RÉSERVE D'ESSAIS COMPLÉMENTAIRES. CARPENTIER DISPOSE D'UN LARGE ÉVENTAIL DE RAPPORTS D'ESSAI

FINITIONS COLORÉES CERTIFIÉES POSSIBLES:

TIKKURILA

TEKNOSHIELD

REMMERS

BÂTIMENT DE MOYENNE HAUTEUR
10 m < h < 25 m

CLASSE DE RÉACTION AU FEU REQUISE MINIMALE B-S3,D1

TRAITEMENT IGNIFUGE AVEC WOODSAFE (PAR POLYMÈRES)

TRAITEMENT IGNIFUGE AVEC BURNBLOCK (PAR SELS)

ESSENCE DE BOIS BAMBOU

PERMANENT ET RÉSISTANT AU LESSIVAGE

NE NÉCESSITE PAS DE TRAITEMENT DE SURFACE COMPLÉMENTAIRE

PLUS COÛTEUX QUE LA MÉTHODE BURNBLOCK CLASSIQUE

100 % NATUREL ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

INCONVÉNIENT : SENSIBLE AU LESSIVAGE. UNE COMBINAISON AVEC UNE COUCHE DE FINITION CERTIFIÉE EST SOUVENT NÉCESSAIRE AFIN D'ÉVITER CE LESSIVAGE

FINITION CERTIFIÉE AVEC :

SAICOS

TEKNOSHIELD

FINITIONS CERTIFIÉES À L'HUILE :

MASQUELACK

SHERWIN WILLIAMS

BÂTIMENT ÉLEVÉ
h > 25 m

CLASSE DE RÉACTION AU FEU REQUISE A1- OU A2-S1,D0

ou

VIA UN ESSAI DU SYSTÈME COMPLET : LARGE SCALE FAÇADE TEST

